



plniva

RZ

RZ 30150 RZ 209/6

RZ 218/1 RZ 55

RZ 30002

RZ 30150	typ	minerální plnivo (hydroxid hlinitý)	
klíčová vlastnost:	popis	jemný, bílý a velmi syplý prášek	
	doporučeno pro	rychle tuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
obrobiteľnosť	zrnitost	0,07 mm	
	hustota	skutečná 2,4kg/l	syplná (zdánlivá)1,2 kg/l
	balení	25kg (papírový pytel)	5kg (kyblík)
RZ 209/6	typ	hliník	
klíčová vlastnost:	popis	jemný, stříbrný syplý prášek s výbornou tepelnou vodivostí	
	doporučeno pro	rychle tuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
tepelná vodivost	zrnitost	12-75 mikronů	
	hustota	skutečná 1,64 kg/l	syplná (zdánlivá)1,28kg/l
	balení	50kg (plechový barel)	5kg (malý plechový barel)
RZ 218/1	typ	skleněné mikrokuličky	
klíčová vlastnost:	popis	bílý až šedozelený syplý jemný prášek s výbornou ošetrivostí	
	doporučeno pro	rychle tuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
ošetrivost	zrnitost	0,05 mm	
	hustota	skutečná 2,5kg/l	syplná (zdánlivá)1,5 kg/l
	balení	25kg (barel)	
RZ 55	typ	Aerosil (SiO₂)	
klíčová vlastnost:	popis	bílý velmi jemný prach pro zahušťování (thixotropii)	
	doporučeno pro	polyuretany a epoxidy	
nestěkavost	zrnitost	12-75 mikronů	
	hustota	skutečná 2,2kg/l	syplná (zdánlivá)0,05 Kg/l
	balení	1kg (plechový barel)	10kg (pytel)
RZ 30002	typ	hlinitý pudr	
klíčová vlastnost:	popis	hnědozelený syplý prášek s nízkou hustotou pro lehké směsi	
	doporučeno pro	rychle tuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy (EPOLAM, EPO)	
lehké směsi	zrnitost	0,3 mm	
	hustota	skutečná 0,7kg/l	syplná (zdánlivá)0,4 kg/l
	balení	20kg (barell)	

Všechny technické údaje uvedené v této tabulce jsou zjednodušeny a mohou se mírně lišit od informací uvedených v technických listech. Pro kompletní informace si vyžádejte technický a bezpečnostní list.



polyuretany, epoxidy, silikony,
lamináty, tmely, pasty, dielektrika
lepidla, blokové materiály,
plniva, barviva, separátory

Váš spolehlivý dodavatel materiálů již od roku 1999

ACR Czech s.r.o.

IČ: 25049241

Žatecká 1899/25, Most
info@axson.cz
tel./fax: +420 476 704 212
mobil: +420 603 140 742



www.acrczech.cz

BUILDING TRUST

