

# povrchové pryskyřice

## GELCOATY

- Snímání tvarů
- Šablony
- Skořepinové formy
- Formy pro keramičky

- snadná brousitelnost a lešitelnost
- snadná nanášitelnost
- vysoká ořezuvzdornost
- chemická odolnost
- teplotní odolnost až 158 oC

NÁZEV	BARVA	TUŽIDLO	MÍŠÍ POMĚR (hmot. díly)	DOBA ZPRACOVÁNÍ	HUSTOTA [ kg/dm <sup>3</sup> ]	DOBA ODFORMOVÁNÍ	TVRDOST [ Shore ]	T <sub>g</sub> [ °C ]
<b>BROUSITELNÉ A LEŠITELNÉ</b>								
GC1 050		GC 11 GC 14	100 / 10	19' 35'	1.57	16h 24h	88 D	50
GC1 080		GC 11 GC 14	100 / 10	12' 25'	1.74	16h 24h	90 D	85*
Biresin® S8		Biresin® S8	100 / 20	30'	1.22	16-24h	86 D	136*
<b>OTĚRUODOLNÉ A S VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ</b>								
GC2 070		GC 11 GC 14	100 / 10	16' 37'	1.72 1.65	16h 90-180h	88 D	90
Biresin® S12		Biresin® S12	100 / 8	30'	2.10	16-24h	89 D	100*
Biresin® S19		Biresin® S19	100 / 12	45' - 60'	1.65	24h	89* D	158*
GC2 120		GC 20	100 / 15	18'	1.50	24h	90 D	120*

pro technickou podporu, informace a objednávky kontaktujte dodavatele:



polyuretany, epoxidy, silikony,  
lamináty, tmely, dielektrika  
lepidla, blokové materiály,  
plniva, tkaniny, separátory

## ACR Czech s.r.o.

IČ: 25049241

Žatecká 1899/25, Most

info@axson.cz

tel./fax: +420 476 704 212

mobil: +420 603 140 742



[www.acrczech.cz](http://www.acrczech.cz)

[www.axson.cz](http://www.axson.cz)

BUILDING TRUST

