



separátory

AXSON 827
AXSON 841

AXSON 851
AXSON 870

RL 237
PLASTELÍNA

AXSON 827 VOSKOVÁ PASTA	pro:	LEHCE PORÉZNÍ MATERIÁLY (dřevo, blokové materiály atp...)	
	nanášení:	hadříkem (100% bavlna), průmyslovou utěrkou, houbičkou	
	vrstvy:	dle porézity povrchu, doporučujeme 3, leštit po každé vrstvě	
	doporučeno:	laminovací a odlévací pryskyřice	
	nevhodné :	polyuretanové elastomery	
	balení :	1 kg	5kg (kyblík)
AXSON 841 VOSK V KAPALNÉM STAVU	pro:	NEPORÉZNÍ MATERIÁLY	
	nanášení:	štetcem, stříkáním (lze ředit technickým benzínem)	
	vrstvy:	doporučujeme 2-3 vrstvy, leštit po každé vrstvě	
	doporučeno:	laminovací a odlévací pryskyřice, pro velmi lesklý povrch, do 90°C	
	nevhodné :	polyuretanové elastomery	
	balení :	0,7kg	7kg
AXSON 851 VOSK V KAPALNÉM STAVU	pro:	NEPORÉZNÍ MATERIÁLY	
	nanášení:	štetcem, stříkáním (lze ředit technickým benzínem)	
	vrstvy:	doporučujeme 2 vrstvy, neleštit	
	doporučeno:	RIM materiály a polyuretanové elastomery, do 80°C	
	nevhodné :	laminovací a povrchové pryskyřice	
	balení :	0,7kg	7kg
AXSON 870 VOSK VE SPREJI	pro:	NEPORÉZNÍ MATERIÁLY	
	nanášení:	separace elastické polyuretanové formy před odlitím betonu, sádky...	
	vrstvy:	štetcem nebo stříkáním (neředit s jinými separátory ani vodou)	
	doporučeno:	1 vrstva	
	nevhodné :	povrch formy separujte před každým odlitkem	
	balení :	sprej 400ml	
RI237 MASTER FINISH ODFORMOVACÍ EMULZE OLEJE NA BÁZI PŘÍRODNÍ SUROVINY	pro:	separace elastické polyuretanové formy před odlitím betonu, sádky...	
	nanášení:	štetcem nebo stříkáním (neředit s jinými separátory ani vodou)	
	vrstvy:	1 vrstva	
	upozornění	povrch formy separujte před každým odlitkem	
	balení :	1 litr	20 litrů
PLASTELÍNA TUHÁ MODELOVACÍ PASTA JASNĚ ŽLUTÉ BARVY	pro:	všechny typy materiálů	
	nanášení:	ručním modelováním a roztíráním	
	balení :	0,35kg	

Veškeré technické údaje uvedené v této tabulce jsou zjednodušeny a mohou se mírně lišit od informací uvedených v technických listech. Pro kompletní informace si vyžádejte technický a bezpečnostní list.



pro technickou podporu, informace a objednávky kontaktujte dodavatele



polyuretany, epoxidy, silikony,
lamináty, tmely, dielektrika
lepidla, blokové materiály,
plniva, tkaniny, separátory

ACR Czech s.r.o.

IČ: 25049241

Žatecká 1899/25, Most

info@axson.cz

tel./fax: +420 476 704 212

mobil: +420 603 140 742



www.acrczech.cz

www.axson.cz

BUILDING TRUST

