



čirá epoxidová pryskyřice

TRANSLUX

- čirá pryskyřice se samoodvzdušňujícím efektem
- snadný mísicí poměr s možnou chybou
- volitelná tužidla dle odlévaného objemu
- volitelná tvrdost (tvrdá guma až sklovitá) dle mísicího poměru
- vhodné i pro domácí zpracování

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	Translux D150 RESIN	Translux D150 RESIN	Translux D150 RESIN	Translux D150 RESIN
	tužidlo D150	tužidlo D150	tužidlo D151	tužidlo D151
MÍSÍCÍ POMĚR (obj. díly)	100 / 100	100 / 50	100 / 100	100 / 50
BARVA	čirá	čirá	čirá	čirá
VZHLED (po vytvrzení)	tvrdá guma	plast	tvrdá guma	plast
TVRDOST	80A Shore	60D Shore	80A Shore	60D Shore
Zpracovatelnost při 25°C	cca 6 hodin	cca 4 hodiny	cca 1 hodina	cca 50 minut
Doba vytvrzení při 23°C	cca 72 hodin	cca 72 hodiny	cca 48 hodin	cca 36 hodin

Informace v tomto přehledu mohou být zjednodušené. Pro dokonalé seznámení se s produktem si vyžádejte technický list!

ZPRACOVÁNÍ:

- 1 ► nejprve se rozhodněte pro vhodné tužidlo (dle objemu)
- 2 ► poté zvolte vhodný mísicí poměr (dle požadované tvrdosti)
- 3 ► odměřte si správné množství pryskyřice a přidejte tužidlo
- 4 ► dokonale promíchejte a nechte chvíli odstát pro odchod většiny bublinek
- 5 ► odlijte směs do připravené formy a nechejte odvzdušnit
- 6 ► vytvrzení proběhne za několik hodin až dní (dle objemu, sloupce a teploty)



čím větší je objem, sloupec a teplota, tím rychlejší je vytvrzení!

BALENÍ		
TRANSLUX D150 RESIN	1,05kg	5,26kg
TRANSLUX D150 TUŽIDLO	0,95kg	4,74kg
TRANSLUX D151 TUŽIDLO	0,95kg	4,74kg

pro technickou podporu, informace a objednávky kontaktujte dodavatele:



polyuretany, epoxidy, silikony,
lamináty, tmely, dielektrika
lepidla, blokové materiály,
plniva, tkaniny, separátory

ACR Czech s.r.o.

IČ: 25049241

Žatecká 1899/25, Most
info@axson.cz
tel./fax: +420 476 704 212
mobil: +420 603 140 742



www.axson.cz



BUILDING TRUST

