BUILDING TRUST

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SikaBiresin® B370 brown (Biresin® Spachtel braun)

TMEL PRO DESKY SIKABLOCK®

APLIKACE

- Pro modelování, vyrovnávání a opravy předloh, kopií modelů, negativů při výrobě modelů, nástrojů a forem.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Dobrá přilnavost
- Rychlé vytvrzení na specifický lehký materiál
- Dobře brousitelný

POPIS

Základ	Dvousložkový polyesterový tmel
Složka A	**SikaBiresin® B370**, hnědá, pasta
Složka B	**BPO-Pasta**, červená, pasta

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

		Pryskyřice(A)	Tužidlo(B)
Složky		**SikaBiresin® B370**	**BPO-Paste**
Mísící poměr	v dílech na váhu	100	2
Doba zpracování , 100 g/(RT)pokojová teplota	min	~ 5	
Doba nastaveí, RT (brousitelný)	min	> 20	
Použijte pro blokové materiály	**SikaBlock®**	M600 N, M700 N, PROLAB 65	

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

přibližné hodnoty

Hustota	ISO 1183	g/cm³	1,6
Tvrdost dle SHORE D	ISO 868	-	D 70

JEDNOTKY BALENÍ

■ Pryskyřice (A), **SikaBiresin® B370 brown**	6 x 1,66 kg / 2 x 7,74 kg
■ Tužidlo (B), **BPO-Paste**	6 x 0,04 kg / 2 x 0,16 kg

ZPRACOVÁNÍ

• Teplota materiálu, zpracování a podkladu musí být 18 až 25 °C.
• Před zpracováním tmelu přimíchejte 2 - 3 % (max.) hmotnostní tužidla (B) BPO Pasta.
• Vyšší procento složky B může mít za následek změnu barvy.
• Před aplikací tmelu se ujistěte, že jsou povrchy čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.
• Dávkování složek A a B pomocí kartuší a dávkovače tmelu je přesnější a čistší než ruční. Dávkovač tmelu pracuje pneumaticky se suchým stlačeným vzduchem o max. 10 barů. Dva písty vyprazdňují složky A a B paralelně z otvorů kartuší s dvoukanálovým výpustným ventilem v konstantním směšovacím poměru, připravené k ručnímu míchání. Výhodou dávkovače tmelu je přesnost dávkování, snižuje se plýtvání obaly a zbytečným materiálem.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Doba skladování	■ Resin (A), **SikaBiresin® B370 brown** ■ Hardener (B), **BPO-Paste**	6 měsíců 6 měsíců
Skladovací teploty	■ Resin (A), **SikaBiresin® B370 brown** ■ Hardener (B), **BPO-Paste**	18 – 25 °C 18 – 25 °C
Otevřená balení	■ Nádoby musí být ihned po použití pevně uzavřeny, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a prachu. ■ Zbytkový materiál je třeba co nejdříve spotřebovat.	

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené slouží pouze jako obecné vodítko. Poradenství ohledně konkrétních aplikací je k dispozici na vyžádání u technického oddělení společnosti Sika Advanced Resins. Na vyžádání jsou k dispozici kopie následujících publikací: Bezpečnostní listy

ZÁKLAD ÚDAJŮ O VÝROBKU

Všechny technické údaje uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na laboratorních zkouškách. Skutečně naměřené údaje se mohou lišit v důsledku okolností, které nemůžeme ovlivnit.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ

Informace a rady týkající se přepravy, manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků naleznou uživatelé v aktuálních bezpečnostních listech, které obsahují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje týkající se bezpečnosti.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Informace, a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití výrobků Sika, jsou uvedeny v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky při jejich správném skladování, manipulaci a aplikaci za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. Rozdíly v materiálech, podkladech a skutečných podmínkách na staveništi jsou v praxi takové, že z těchto informací, písemných doporučení ani jiných nabízených rad nelze vyvozovat žádnou záruku ohledně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí vyzkoušet vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo na změnu vlastností svých výrobků. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích stran. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s našimi platnými prodejními a dodacími podmínkami. Uživatelé se musí vždy řídit nejnovějším vydáním místního technického listu výrobku pro daný výrobek, jehož kopie budou dodány na vyžádání.

Kontakt

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Obchodní jednotka Průmysl Stuttgarter Straße 139 72574 Bad Urach
Telefon: +49 7125 940-7692
E-mail: industry@de.sika.com
Webové stránky: www.sika.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.
ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCIE Telefon: +33 1 34 40 34 60
Fax: +33 1 34 21 97 87
E-mail : contact.industry@fr.sika.com
Webové stránky : www.sika.fr

Sika S.A.U.
Carretera de Madrid a Irún - km 14,5
P.I. Congost 28108 Alcobendas (Madrid) - ŠPANĚLSKO Tel: +34 93 225 16 20
E-mail: sar-sales@es.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.es

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) - Itálie Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778 119
E-mail: info@sika.it
Webové stránky: www.sika.it

Sika Limited
Head Office, Watchmead - Welwyn Garden City - AL7 1BQ - Velká Británie
Telefon: +44 1707 394444
E-mail: industry-sales@uk.sika.com
Webové stránky: www.gbr.sika.com

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce - SLOVENSKO
Telefon: +421 2 5727 29 33
Fax: +421 37 3000 087
E-mail: SikaAdvancedResins@sk.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.com

Sika Industry - Nástroje, pryskyřice a námořní technika
30800 Stephenson Highway
Madison Heights, Michigan 48071 - USA
Telefon: +1 248 588 2270
Fax: +1 248 616 7452
E-mail: advanced.resins@us.sika.com
Webové stránky: www.sikaindustry.com

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.
1611 Hults Drive
Eaton Rapids, Michigan 48827 - USA
Telefon: +1 517 663 81 91
Fax: +1 517 663 05 23
E-mail: advanced.resins@us.sika.com
Webové stránky: www.sikaadvancedresins.us

SIKA MEXICANA SA de CV
Av. Gustavo Baz #309 Centrum Park
54060 Tlanepantla Estado de MEXICO Tel: +52 442 238 5800
E-mail: roman.octavio@mx.sika.com

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.
N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Free Trade Zone, Pudong
200131 Shanghai - CHINA
Tel: +86 21 58 68 30 37
Fax: +86 21 58 68 26 01
E-mail: industry@cn.sika.com
Webové stránky: www.sika.cn

Sika Ltd.
10 F, Shinagawa Intercity Tower
B. 2-15-2 Konan, Minato-ku
Tokio 108-6110 - JAPONSKO
Telefon: +81 3 6433 2314
Fax: +81 3 6433 2102
E-mail: advanced-resins@jp.sika.com
Webové stránky: www.jpn.sika.com

SIKA INDIA PVT LTD,
Parcela č. Pap-V-90/1,
průmyslová oblast
Chakan,
Phase-II, Vasuli, Khed,
PUNE, Maharashtra - 410501
E-mail: info.india@in.sika.com

ACR Czech s.r.o - SIKA ADVANCED RESINS CZ
Žatecká 1899/25
434 01 Most
+420 604 269 152
E-mail : info@axson.cz
www.acrczech.cz